



ULTRAMASSA

ARGAMASSA COLANTE

COLANTE TIPO AC II

USO INTERNO


EM PISOS E
PAREDES
CERÂMICAS DE
ATÉ 45X45 CM

PRONTA
PARA USO

PORCELANATOS
CERÂMICAS
PEDRAS

20 KG






1 INDICAÇÕES

- Cerâmicas de até 45x45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas.
- Revestimentos cerâmicos em fachadas e em piscinas residenciais não aquecidas de até 20x20 cm e absorção de água de 3 a 6%.

Não indicada:

- Para ambientes externos, saunas, estufas, lareiras, churrasqueiras, pisos aquecidos, frigoríficos e outros casos especiais.
- Sobre bases com pintura ou qualquer material que possa interferir na aderência da **ULTRAMASSA COLANTE ACII**.
- Para assentamento de cerâmicas do tipo porcelanato, pastilhas de vidro, porcelanas e pedras



2 BASES PARA APLICAÇÃO


- Emboços e argamassas de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias.
- Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, conforme NBR 13754.
- Concreto curado há mais de 180 dias.



3 ANTES DE APLICAR


Verificar:

- Temperatura do ar ambiente (5°C a 40°C)
- Temperatura da base de aplicação (5°C a 27°C)
- Mistura manual ou mecânica
- Proteja peças de alumínio
- Utilize EPIs



4 CUIDADOS NA APLICAÇÃO

A base onde será aplicada a **ULTRAMASSA COLANTE ACII** deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência.



5 PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo, coloque 6 litros de água e um saco de **ULTRAMASSA COLANTE ACII**. Misture até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. A **ULTRAMASSA COLANTE ACII** pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica (batelada).



6 TEMPO DE UTILIZAÇÃO

O tempo máximo de utilização da **ULTRAMASSA COLANTE ACII** é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante esse período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.



7 APLICAÇÃO

- As placas cerâmicas devem estar secas e com o verso limpo.
- Aplique uma camada de 3 mm a 4 mm de espessura com o lado sem dentes da desempenadeira e a seguir passe o lado com dentes, em um ângulo de 60° em relação à base, formando cordões e sulcos.
- A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, SEM adicionar mais água.
- Aplique as cerâmicas sobre os cordões da **ULTRAMASSA COLANTE ACII**, fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa colante até a posição final. Pressione com os dedos, com movimentos vibratórios, e bata levemente com um martelo de borracha, sem danificar a superfície da cerâmica, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da cerâmica com **ULTRAMASSA COLANTE ACII**.
- Aplique **ULTRAMASSA COLANTE ACII** com dentes da desempenadeira no verso da cerâmica com área maior que 900 cm² no momento da aplicação.



- Aplique **ULTRAMASSA COLANTE ACII** também no verso das cerâmicas de qualquer tamanho que tenham reentrâncias e saliências maiores que 1 mm no verso, de modo a preenchê-las no momento do assentamento.

8 VERIFICAÇÃO DE ADERÊNCIA DE OBRA

- O revestimento cerâmico não deve ser assentado sobre a argamassa colante que já apresentar formação de película (início da secagem).
- Para verificação da aderência, devem-se remover aleatoriamente algumas placas cerâmicas imediatamente após o seu assentamento, observando seu tardoz, que deve apresentar-se totalmente impregnado de pasta de argamassa colante.

9 LIMPEZA

- No máximo 1 hora após o assentamento das cerâmicas, com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
- Consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre como proceder com sua limpeza.
- A liberação para o tráfego pode ocorrer após 72 horas para o pessoal da obra com cuidado e após 14 dias para tráfego normal.

10 ARMAZENAMENTO

Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

11 VALIDADE

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

12 RENDIMENTO

De 4 a 5 kg/m² podendo variar conforme a espessura da argamassa aplicada.


13 COMPOSIÇÃO

A **ULTRAMASSA COLANTE ACII** é uma mistura homogênea de cimento Portland e aditivos químicos especiais não tóxicos que melhoram o desempenho das argamassas.



ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- ▶ Utilize **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO**, como óculos e luvas de borracha
- ▶ Em caso de **CONTATO COM A PELE**, lave com água e sabão. Se houver ressecamento, aplicar um creme hidratante.
- ▶ Em caso de **CONTATO COM OS OLHOS**, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- ▶ Em caso de **INGESTÃO**, procure imediatamente orientação médica.



ULTRAMASSA
(11) 4653-9989
www.ultramassa.com.br



ULTRAMASSA
ARGAMASSA COLANTE

SARGON ASFALTOS SANTA ISABEL

Razão Social: Sargon Asfaltos Ltda.

CNPJ: 11.095.637/0002-06

I.E.: 616.000.748,113

End.: Estrada Municipal Coronel Renato Ourique de Carvalho, s/n, km 05 - Retiro - Santa Isabel - SP
CEP 07500-970